

Castelo:

Castelo tegels zijn geen keramische tegels, maar geperste handgemaakte, authentieke, cementgebonden plavuizen, die in zekere mate poreus zijn. Afwijkingen in vorm, patroon en kleur, geringe vormen van craquelé, geringe mate van zout- en kalkuitslag, al deze zaken zijn inherent aan de productiewijze en materiaalsoort en dienen derhalve als normaal te worden beschouwd en als karakteristiek. Lees voor het gebruik van Møeler Stone Care producten de aanwijzingen op de verpakking aandachtig.

Verwerking:

De behandeling van stappen 1, 2 en 3 zijn eenmalig. De vloer hoeft na deze stappen niet meer met deze producten behandeld te worden. Tegels moeten verlijmd worden, niet in cement leggen.

De volgende stappen mogen pas uitgevoerd worden worden als er niet meer gebouwd wordt. De tegels mogen nooit direct na behandeling worden afgedekt (Gaat broeien waardoor er vlekken ontstaan).

Stap 1 - voegen

Voegen met witte wandtegelvoeg, geen zwarte of synthetische voeg gebruiken, niet van het merk Eurocol. (het bindmiddel in dit product geeft een chemische reactie met Vlekstop (stap 3), er zijn diverse andere merken verkrijgbaar bij de vakhandel als Schönnox of Beamix). Overtollig voegsel meteen afnemen met schoon water. Voeg breedte maximaal 2 mm om de doorloop van de patronen goed uit te laten komen.

Stap 2 - schoonmaken R55 grondreiniger

HMK R55 grondreiniger zuurvrij verwijdert bouwvuil en cement vlekken. Altijd de vloer schoonmaken met waterverdunde R55, schrobben met hardharige borstel, daarna afnemen met schoon water. Hardnekkige cementsluis / voegsluis schrobben met hardharige borstel en puur R55. De vloer moet helemaal schoon zijn en goed droog voordat men verder gaat met stap 3.

Stap 3 - Vlekstop S34 impregneer - Dit is de bescherm laag.

Vlekstop impregneert de tegels. 95% van de problemen ontstaan doordat er te weinig vlekstop is gebruikt. U moet tijd investeren om de tegel goed te verzadigen met Vlekstop. Stopt vlekken van olie, vet, wijn, koffie enz. Op de droge, schone, was-, olie, en vetvrije ondergrond met een niet pluizende doek of lak roller ruim en gelijkmatig aanbrengen.

Afhankelijk van de zuigende werking (snelheid van opdrogen) de behandeling herhalen totdat Vlekstop niet meer intrekt. Minstens elke 10 m² één liter vlekstop gebruiken. De water en olie afstotende werking ontwikkelt zich binnen 24 uur. Droogtijd ca. 60 - 120 minuten. Als het droog/ingetrokken is meteen volgen met stap 4 !

Stap 4 -Klinkerolie P30 - kleurversterker

HMK P30 klinkerolie beschermt en geeft tevens kleurverdieping van de tegels. Zo uit de doos of pas gelegd kunnen de tegels erg afwijkend zijn van kleur (meestal ziet de tegel er lichter uit), met klinkerolie trekt de kleur naar de oorspronkelijke tint toe. Met een doek of kwast dik aanbrengen voordat de afstotende werking van de vlekstop begint (6 - 12 uur), en nadat de vlekstop gedroogd is (60 minuten). Overtollige olie uitwrijven met een doek.

Onderhoud

Wekelijks Edelzeep P24 gebruiken. Dit is een neutrale zeep waarmee de vloer geschrobd en/ of gedweild kan worden. Edelzeep helpt ook de bescherm laag op te bouwen elke keer dat u hiermee dweilt. De tegels gaan iets glimmen naar verloop van tijd. Voor hardnekkige vlekken pannensponsje gebruiken of boenen met hardharige borstel & R55 grondreiniger.

Buitenhoeken



Product:	Verpakkingseenheid	Verbruik / Liter
P24 Edelzeep	1 ltr.	30 dweilbeurten
P30 Klinkerolie	1 ltr.	5 -10 m ²
S34 Vlekstop	1 ltr.	5 -10 m ²
R55 Grondreiniger	1 ltr.	5 -10 m ²

Formaat:	Verpakkingseenheid:	Aantal / m ² :	Gewicht / verpakkingseenheid:
10x10 Uni	50 stuks	100 stuks	12 kg.
10x20 Plint / Décor	25 stuks	5 stuks / m ¹	12 kg.
20x20 Uni / Décor	10 stuks	25 stuks	16 kg.
20x20 Hoekdecors	5 stuks	25 stuks	8 kg.
15x15 Uni / Décor	10 stuks	44 stuks	3 kg
15x15 Hoekdecor	10 stuks	44 stuks	3 kg
10x10 Arte do Cimento	54 stuks	100 stuks	12 kg.
30x30 Arte do Cimento	5 stuks	11 stuks	14 kg.

Levertijd:

De opgegeven verwachte levertijd heeft slechts een indicatieve strekking en is nimmer een fatale termijn.

Legenda:

- = voorraad tot 2 weken
- = 2 weken tot 4 weken
- ▲ = 3 weken tot 6 weken

