

## Marlborough:

De geschiedenis van de fabriek Marlborough dateert al van begin 19e eeuw. Hun veelzijdigheid uit zich in handbeschilderde decortegels, alsmede in de prachtige parelmoer- en craquelé geglazuurde wandtegels.

## Verwerking tegels:

Controleer na ontvangst de tegels op kleur, kwaliteit en beschadigingen. Na instemming met de levering kan tot verwerking worden overgegaan. De tegels van Marlborough kunnen met standaard wandtegelijm en –voeg verwerkt worden. Reinig de tegels met schoon water of een neutraal (niet zuur of alkalisch) schoonmaakmiddel. De tegels zijn geschikt om binnen te gebruiken. Voor andere toepassingen adviseren wij u uw tegelzetter te raadplegen. Lees verder de instructies in de verpakking. Voor de craquelé glazuren van Contemporary Classics, geldt het volgende: voor een water- en vuil-dichte toepassing adviseren wij u de tegels te voegen met een waterdicht voegmiddel en na verwerking te behandelen met S31 MKH van Möeller Stone Care. Indien een gekleurde voeg wordt gebruikt, dan ook de tegels vóór het voegen behandelen.

## Verwerking van glastegels en glasmozaïek:

Controleer na ontvangst de tegels op kleur, kwaliteit en beschadigingen. Na instemming met de levering kan tot verwerking worden overgegaan. Lees deze instructie, betreffende het verlijmen en voegen, zorgvuldig en zorg dat u tijdens het verwerken nauwkeurig en schoon te werk gaat.

### Voor het verwerken:

De ondergrond dient schoon, droog en stof vrij te zijn. Tevens is het belangrijk dat u er zeker van bent dat de ondergrond geschikt is om te betegelen.

### Verlijmen:

Wanneer u het transparante glas gaat verlijmen, dient u er voor te zorgen dat de ondergrond gelijk van kleur is, bijvoorbeeld in een lichte of neutrale kleur, zodat dit geen negatieve invloed heeft op het eindresultaat. Wanneer u een dunne laag lijm aanbrengt en dit verbergt niet de kleur van de ondergrond, dient u de kleur van de ondergrond te wijzigen. Gebruik een 5mm lijm-kam om de lijm gelijkmatig op de ondergrond aan te brengen. Gebruik daarna de vlakke kant van de lijm-kam om de lijm gelijkmatig te verdelen, zodat u een richelvrije lijmlaag creëert. Druk de tegels stevig in de lijm. Mozaïek voorzien van papier, zoals "Dramatika Glass" dient te worden betegeld met het papier naar boven. De tegels of matjes dienen zo te worden geplaatst dat de voegen met elkaar overeenkomen. Controleer dat de tegels/matjes gelijkmatig in de lijm zijn gedrukt en zorg ervoor dat het oppervlak van het mozaïek vlak is, bijvoorbeeld d.m.v. een vlakke die u voorzichtig op het mozaïek drukt.

Het papier van de met papier verlijmd mozaïek dient te worden verwijderd wanneer de lijm nog niet volledig is uitgehard, ongeveer na 30 minuten, afhankelijk van de gebruikte lijmsoort. Het papier is verlijmd met een in wateroplosbare lijm. Bevochtig het papier enige malen met een natte spons of met een waterspuitfles, laat dit ongeveer 5-10 minuten intrekken en verwijder hierna het papier.

U heeft nu nog tijd om eventueel aanpassing in het tegelwerk te maken. Controleer de voeglijnen op oneffenheden en vervang beschadigde tegels en/of onacceptabele kleurvariatie en check de ondergrond op de kleur of andere onregelmatigheden.

De lijm dient volledig uit te harden voordat men de tegels gaat voegen.

### Voegen:

Verzekert u ervan dat de voegen schoon, droog en vrij zijn van vuil. Gebruik voegsel dat geschikt is voor het voegen van glas. Gebruik een zacht rubberen voegbord en verwerk de voeg egaal, zodat er geen oneffenheden achter blijven. Wanneer het voegsel droogt, verwijdert u het overtollige voegsel met een vochtige spons (niet te nat, dit kan een witte waas achterlaten op het glas en eventueel een verkleuring van het voegsel geven). Zorg dat u het voegen in een continue reeks afmaakt, dit om kleurvariatie in de voeg te voorkomen. Maak het oppervlak nadien schoon met een stofvrije, droge doek.

### Snijden:

Glastegels zijn zeer compact en hard en zijn moeilijk te zagen of te snijden. U dient een diamantzaag te gebruiken voor het zagen/snijden van de tegels. Voor het maken van gaten in de tegels, adviseren wij u boor met een diamantenkop.

Formaat:	Verpakkingseenheid:	Aantal / m <sup>2</sup> :	Gewicht / verpakkingseenheid:
<b>11x11 Neutrals</b>	40 stuks	80 stuks	8 kg.
<b>11x11 Landscapes/Pearlescent</b>	35 stuks	80 stuks	11 kg.
<b>6,3x13 Contemporary/ Classics</b>	60 stuks	120 stuks	11 kg.
<b>13x13 Contemp./Catwalk/Elements</b>	30 stuks	60 stuks	11 kg.
<b>10x20 Simplicity</b>	20 stuks	50 stuks	8 kg.
<b>32,5x32,5 Dramatika Glass</b>	10 matjes	9,35 matjes	12 kg.
<b>6,3x13 Illusions Glass</b>	60 stuks	118 stuks	12 kg.

### Levertijd:

De opgegeven verwachte levertijd heeft slechts een indicatieve strekking en is nimmer een fatale termijn.

### Legenda:

- = voorraad tot 2 weken
- = 2 weken tot 4 weken
- ▲ = 3 weken tot 6 weken

